

Amy

ARTIKEL PAS
NAAR DIN EN ISO 14465:2006



★★★★★
Samenstelling bovendoek
96% Polyester, 4% Nylon



★★★★★
Samenstelling onderdoek
100% Polyester



★★★★★
Martindale (slijtvastheid) | EN ISO 12947-1/-2
40.000 Toeren



★★★★★
Pilling
4



★★★★★
Treksterkte | EN ISO 13934-1
Ketting 1200,0 N
Inslag 600,0 N



★★★★★
Wrijfechtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105-X12 droog
lichte kleuren 5
donkere kleuren 5



★★★★★
Wrijfechtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105-X12 nat
lichte kleuren 4 - 5
donkere kleuren 4 - 5



★★★★★
Scheursterkte | EN ISO 13937-3

Ketting 80,3 N
Inslag 141,8 N



★★★★★
Naadvastheid (openen van een naad) | EN ISO 13936-2

Ketting 2,0 mm
Inslag 2,0 mm



★★★★★
Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon) licht)
EN ISO 105-B 02
5

★★★★★
Gezinsvriendelijk

Zitspiegel, schaduweffect en o. a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.

★★★★★



vrij van

★★★★★



Temperatuurregulerend

★★★★★



Anti-allergisch

Azokleurstoffen vrij

Niet aantoonbaar vrij

REACH

EU chemische voorschriften

PAK

Niet aantoonbaar

DMF vrij

Niet aantoonbaar vrij



CTL Bielefeld



WASVOORSCHRIFTEN

1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten. 4. Pilling, zitspiegel, schaduweffect en o.a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.

Alle producten voldoen aan de EU Richtlijnen 2002/61/EG en de EU chemische voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).