

Board

ARTIKEL PAS
NAAR DIN EN ISO 14465:2006

★★★★★



Samenstelling bovendoek
100% Polyester

★★★★★



Martindale (slijtvastheid) | EN ISO 12947-1/-2
32.000 Toeren

★★★★★



Pilling | EN ISO 12945-2 (2.000 T)
4 - 5

★★★★★



Treksterkte | EN ISO 13934-1
Ketting 32,2%
Inslag 29,9%

★★★★★



Wrijfechtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105-X12 droog
lichte kleuren 4
donkere kleuren 4

Wrijfechtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105-X12 nat
lichte kleuren 3 - 4
donkere kleuren 3 - 4

★★★★★



Scheursterkte | EN ISO 13937-3
Ketting 93,8 N
Inslag 135,3 N

★★★★★



Naadvastheid (openen van een naad) | EN ISO 13936-2
Ketting 3,8 mm
Inslag 3,2 mm

★★★★★



Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon) licht) | EN ISO 105-B 02
5

★★★★★



Gezinsvriendelijk

Pilling, zitspiegel, schaduw effect en o. a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.

★★★★★



Vrij van
chemicalien

Azokleurstoffen vrij

Niet aantoonbaar

★★★★★



Temperatuurregulerend



REACH

EU chemische voorschriften

★★★★★



PAK

Niet aantoonbaar

★★★★★



Zuurstof
doorlatend

DMF vrij

★★★★★



Anti-allergisch



CTL Bielefeld



WASVOORSCHRIFTEN

1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten.

Alle producten voldoen aan de EU Richtlijnen 2002/61/EG en de EU chemische voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).