

## Break

ARTIKEL PAS  
NAAR DIN EN ISO 14465:2006



★★★★★  
Samenstelling bovendoek  
70% Polyester, 30% Acrylic



★★★★★  
Martindale (slijtvastheid) | EN ISO 12947-1/-2  
50.000 Toeren



★★★★★☆  
Pilling | EN ISO 12945-2 (2.000 T)  
4



★★★★★  
Treksterkte | EN ISO 13934-1  
Ketting 48,6%  
Inslag 20,4%



★★★★★  
Wrijfchtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105-X12 droog  
lichte kleuren 5  
donkere kleuren 5

Wrijfchtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105-X12 nat  
lichte kleuren 5  
donkere kleuren 5



★★★★★  
Scheursterkte | EN ISO 13937-3  
Ketting 360 N  
Inslag 280 N



★★★★★☆  
Naadvastheid (openen van een naad) | EN ISO 13936-2  
Ketting 6 mm  
Inslag 5 mm



★★★★★  
Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon) licht)  
EN ISO 105-B 02  
5



★★★★★  
Gezinsvriendelijk

Pilling, zitspiegel, schaduweffect en o. a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.

★★★★★

Vrij van chemicalien

Azokleurstoffen vrij

Niet aantoonbaar

★★★★★

Temperatuurregulerend

REACH

EU chemische voorschriften

★★★★★

Zuurstof doorlatend

DMF vrij

★★★★★

Anti-allergisch

CTL Bielefeld

WASVOORSCHRIFTEN

1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten.

Alle producten voldoen aan de EU Richtlijnen 2002/61/EG en de EU chemische voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).