























<p>★★★★★</p>  <p>Samenstelling bovendoek 100% Polyester</p>	<p>★★★★★</p>  <p>Wrijfsteurheid (afgeven van kleur) lichte kleuren 4 - 5 donkere kleuren 4 - 5</p> <p>EN ISO 105-X12 droog</p>
<p>★★★★★</p>  <p>Samenstelling onderdoek 100% Polyester</p>	<p>★★★★★</p>  <p>Wrijfsteurheid (afgeven van kleur) lichte kleuren 3 - 4 donkere kleuren 3 - 4</p> <p>EN ISO 105-X12 nat</p>
<p>★★★★★</p>  <p>Martindale (slijtvastheid) 40.000 Toeren</p> <p>EN ISO 12947-1/-2</p>	<p>★★★★★</p>  <p>Scheursterkte Ketting 94,3 N Inslag 65,9 N</p> <p>EN ISO 13937-3</p>
<p>★★★★★</p>  <p>Pilling 4</p> <p>EN ISO 12945-2 (2.000 T)</p>	<p>★★★★★</p>  <p>Naadvastheid (openen van een naad) Ketting 2,0 mm Inslag 3,0 mm</p> <p>EN ISO 13936-2</p>
<p>★★★★★</p>  <p>Treksterkte Ketting 65,3% Inslag 39,5%</p> <p>EN ISO 13934-1</p>	<p>★★★★★</p>  <p>Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon) licht) 4</p> <p>EN ISO 105-B 02</p>
<p>★★★★★</p>  <p>Gezinsvriendelijk</p>	

<p>★★★★★</p>  <p>Vrij van chemicalien</p>	<p>★★★★★</p>  <p>Temperatuurregulerend</p>		<p>★★★★★</p>  <p>Zuurstof doorlatend</p>	<p>★★★★★</p>  <p>Anti-allergisch</p>
<p>Azokleurstoffen vrij</p> <p>Niet aantoonbaar vrij</p>	<p>REACH</p> <p>EU chemische voorschriften</p>	<p>PAK</p> <p>Niet aantoonbaar</p>	<p>DMF vrij</p>	 <p>CTL Bielefeld</p>

<h3>wasvoorschriften</h3>					
---------------------------	---	---	--	---	---

1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten. 4. Pilling, zitspiegel, schaduw effect en o.a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.