

Unit

ARTIKEL PAS
NAAR DIN EN ISO 14465:2006

★★★★★



Samenstelling bovendoek
85% Polyester
15% Katoen

★★★★★



Martindale (slijtvastheid) | EN ISO 12947-1/-2
35.000 Toeren

★★★★★



Pilling | EN ISO 12945-2 (2.000 T)
4 - 5

★★★★★



Treksterkte | EN ISO 13934-1
Ketting 59,4%
Inslag 47,5%

★★★★★



Wrijftechtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105-X12 droog
lichte kleuren 5
donkere kleuren 5

Wrijftechtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105-X12 nat
lichte kleuren 4 - 5
donkere kleuren 4 - 5

★★★★★



Scheursterkte | EN ISO 13937-3
Ketting 217,4 N
Inslag 176,0 N

★★★★★



Naadvastheid (openen van een naad) | EN ISO 13936-2
Ketting 3,0 mm
Inslag 3,0 mm

★★★★★



Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon) licht) | EN ISO 105-B 02
4

★★★★★



Gezinsvriendelijk

Pilling, zitspiegel, schaduweffect en o. a. pletten zijn normale gebruikseigenschappen en dus geen reden voor reclamatie.

★★★★★



Vrij van
chemicaliën

Azokleurstoffen vrij

Niet aantoonbaar

★★★★★



Temperatuurregulerend



REACH

EU chemische voorschriften

★★★★★



Zuurstof
doorlatend

DMF

PAK
Niet aantoonbaar




★★★★★



Anti-allergisch



CTL Bielefeld



WASVOORSCHRIFTEN

1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests werden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc, valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten.

Alle producten voldoen aan de EU Richtlijnen 2002/61/EG en de EU chemische voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).