

ARTIKELPASPOORT NAAR DIN EN ISO 14465:2006

★★★★★



Samenstelling bovendoek
100% Polyester

★★★★★



Samenstelling onderdoek
100% Polyester

★★★★☆



Martindale (slijtvastheid) | EN ISO 12947-1/-2
15.000 cycles (loss of pile)
40.000 cycles (martindale)

★★★★★



Treksterkte | EN ISO 13934-1
Ketting 690,0 N
Inslag 442,0 N

★★★★☆



Wrijfchtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105-X12 droog
lichte kleuren 4
donkere kleuren 4

Wrijfchtheid (afgeven van kleur) | EN ISO 105-X12 nat
lichte kleuren 4-5
donkere kleuren 4

★★★★★



Scheursterkte | EN ISO 13937-3
Ketting 96,0 N
Inslag 57,0 N

★★★★★



Naadvastheid (openen van een naad) | EN ISO 13936-2
Ketting 1,3 mm
Inslag 1,3 mm

★★★★☆



Lichtechtheid (verkleuren onder invloed van (zon) licht) | EN ISO 105-B 02
4-5

★★★★★



Brandvertragend
Op aanvraag

★★★★★



Gezinsvriendelijk

★★★★★



vrij van
chemicalien

Azokleurstoffen vrij

★★★★★



Temperatuuregulerend

REACH

★★★★★








Zuurstof
doorlatend

DFM vrij

★★★★★



Anti-allergisch



WASVOORSCHRIFTEN

1. Klachten veroorzaakt door verkeerd gebruik worden niet geaccepteerd. 2. De tests worden uitgevoerd met verschillende stalen, hierdoor zijn de resultaten als indicatief gemiddelde waarden te beoordelen. 3. Verkleuring door het afgeven van kleding, kussens, dekens etc., valt niet onder de garantie van de meubelstoffering. Ook zijn lichte kleurafwijkingen en verkleuren onder invloed van licht en gebruik niet te vermijden en van garantie uitgesloten. 4. Alle informatie ter onderhouding van uw meubelstoffen kunt u vinden op de volgende website www.2-cean.de, indien hiervan afgeweken wordt gebeurt dit op eigen risico.

Alle producten voldoen aan de EU Richtlijnen 2002/61/EG en de EU chemische voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).